ACRYLEGNO FINITURA LUCIDA

Vernice acrilica all'acqua per la protezione e decorazione del legno

GENERALITA':

Vernice all'acqua a base di resine acriliche, inodore e senza solventi, studiata per la protezione del legno all'esterno e all'interno.
Il prodotto forma un sottile pellicola lucida idrorepellente, dura ma elastica, che preserva il legno dall'azione degradante della luce solare, della pioggia, delle intemperie, etc.

CAMPI D'IMPIEGO:

Decorazione e protezione di travi, serramenti, infissi, panchine, staccionate in legno

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

SUPERFICI IN LEGNO NUOVE
Carteggiare uniformemente il supporto ed in caso di presenza di resina asportarla con del diluente nitro.
Applicare poi una o più mani di Acrylegno Impregnante neutro o colorato e lasciare asciugare per almeno 6/8 ore.
SUPERFICI IN LEGNO GIA' VERNICIATE
Asportare totalmente mediante carteggiatura o con l'utilizzo di sverniciatori, tutti gli strati di vernice presenti. Pulire con del diluente nitro.
Applicare poi una o più mani di Acrylegno Impregnante neutro o colorato e lasciare asciugare per almeno 6/8 ore.

APPLICAZIONE:

A supporti pretrattati e perfettamente asciutti applicare almeno due strati di Acrylegno Finitura Lucida a distanza di 6/8 ore l'uno dall'altro.
Carteggiare sempre tra l'applicazione di uno strato e l'altro.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Pennello, rullo, airless.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt.16, lt. 2,5, lt. 0,750

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

-Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.-Non applicare su legno umido o bagnato e su legno resinoso se non dopo aver tolto la resina con con diluente nitro.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento ed in condizioni di elvata umidità. - Più strati si applicano più la tinta viene scura.-Conservare il prodotto confezionato al riparo dal gelo. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido
COLORE	Neutro e tinte di cartella
LEGANTE:	Dispersione acrilica
PIGMENTO:	Paste coloranti
PESO SPECIFICO:	1,010 ± 1,030 gr./litro
VISCOSITA' MEDIA:	750 +/- 50 Cps viscosimetro Brookfield (a 20°C)
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	al tatto dopo 30-40 minuti circa sovraverniciabile dopo 6/8 ore
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC):	valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Vernici e impregnanti per legno(Cat.A/e): 150 gr./lt (2007), 130 gr./lt. (2010). Acrylegno Finitura Lucida contiene al massimo 130 gr./lt. Di COV.
DILUIZIONE:	prodotto pronto all'uso eventualmente diluire con il 5% max di acqua.
RESA TEORICA:	fino a 14-16 mq per litro, per ogni passata, a seconda dell'assorbimento del supporto da trattare