



СПЕЦИФІКАЦІЯ

випуск: лютий 1998
остання редакція: лютий 2010

сторінка 1

AURORA BOREALE

Водоемульсійна миюча фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт

Загальні характеристики:

Водоемульсійна миюча фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі винілових смол і цінних відібраних наповнювачів з високим процентним вмістом діоксиду титану, що гарантує ідеально білий колір та прекрасне шовкове покриття.

Завдяки своїм чудовим характеристикам опору до води може використовуватись як для внутрішніх, так і для зовнішніх видів робіт.

Застосування:

Оздоблення настінних внутрішніх і зовнішніх поверхностей – пошпакліваних, поверхностей із скульптурного гіпсу та штучного мармуру, будівельного гіпсу, залізобетонних плит, гіпсокартону та інших підготовлених необхідним чином поверхностей.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТІ:

НОВІ ПОВЕРХНОСТІ

Необхідно відчистити та, при необхідності, пошпаклювати та відшліфувати поверхність.

Після чого нанести один шар фіксатора ISOLUX розбавленого водою у співвідношенні 1 до 4; залишити для висихання на 3-4 години перед нанесенням фарби.

ПОВЕРХНОСТІ, ЯКІ РАНІШЕ ОКРАШУВАЛИСЬ

Видалити всі частинки відлущеної фарби і при необхідності відшліфувати, після чого нанести один шар фіксатора ISOLUX розбавленого водою у співвідношенні 1 до 4; залишити для висихання на 3-4 години перед нанесенням фарби.

При наявності цвілі, перед нанесенням фіксатора ISOLUX, обробити поверхність дезинфікуючим протигрибковим миючим засобом EDIL-STERILIX (див. відповідну специфікацію).

НАНЕСЕННЯ:

На підготовлену і повністю суху поверхність нанести перший шар водоемульсійної фарби розбавленої на 30-40 % водою відносно ваги (300-400 г води на 1 кг продукту); після 5-6 годин, але в кожному разі, після повного її висихання, нанести другий шар фарби, розбавленої водою на 30-35 % відносно ваги.

ІНСТРУМЕНТИ:

Пензлик, валик, розпилювач.

УПАКОВКИ:

Металеві банки на 14 л; пластикові банки на 5 л; 4л; 2,5л; 0,750 л.

ТОВ «COLORIFICIO ABRUZZESE» - Вул. Джардіно, 40- 66016 ГВАРДІАГРЕЛЕ (КЬЕТІ)-Італія

Тел. +39 0871.82181 Факс +39 0871.84314 – <http://www.colorificioabruzzoese.it> – email: info@colorificioabruzzoese.it

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Після закінчення роботи вимити інструменти - Застосовувати в добре провітрюванному приміщенні – Не наносити при температурі нижче 8°C і переконатись, що температурний мінімальний мінімум не опуститься нижче протягом часу, необхідного для висихання фарби – Зберігати закритим у місці захищеному від холоду - Не викидати контейнер після використання -

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:	Матовий
КОЛІР:	Білий
ЗВ'ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА:	Дисперсія вінілверсатика
СТАБІЛІЗУЮЧА РЕЧОВИНА:	Целюлозна
ПІГМЕНТ:	Біоксид титану
НАПОВНЮВАЧ:	Карбонати кальцію
ПИТОМА ВАГА:	1,55 ± 0,02
В'ЯЗКІСТЬ:	7300 +/- 300 мПа по вискозіметру Brookfield (5 р. об/хв 50 при 20°C)
СУХИЙ ЗАЛИШОК:	72% +/- 1%
ТОВЩИНА ПЛІВКИ:	прибл 50 мкм на шар
СТІЙКІСТЬ ДО МИТТЯ::	вище 5.000 циклів при вологому стиранні (випробовування методом ASTM)
ТЕМПЕРАТУРА УТВОРЕННЯ ПЛІВКИ:	5° С при 60% відносної вологості.
ВИСИХАННЯ ПРИ 20°C при відносній вологості 50%:	на дотик після 1-2 год; повністю після 24 годин
НАНЕСЕННЯ ПОСЛІДУЮЧОГО ШАРУ:	після 6-8 годин
РОЗБАВЛЕННЯ:	водою на 30 – 40 % по відношенню до ваги (450-650 г води на 1 літр фарби) (300-400 г води на 1 кг фарби)
ВМІСТ ЛЕТЮЧИХ РЕЧОВИН (ЛОС):	граничне значення ЛОС ЄС (Директива від 2004/42/ЄС) для фарб для внутрішнього використання



СПЕЦИФІКАЦІЯ

випуск: лютий 1998
остання редакція: лютий 2010

сторінка 3

(Cat.A/a): 75 г/л (2007), 30 г/л (2010).
Aurora Boreale містить максимум до 30 г/л ЛОС

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД:

до 12 – 14 м² на 1 літр, з розрахунку на один шар,
в залежності від оброблюваної поверхності