

CRISTALL QUARZO FINE

АКРИЛОВА ФАРБА НА ОСНОВІ ДРІБНОГО КВАРЦУ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Cristall Quarzo Fine (Кристал Кварцо фине) – пластиково-мінеральна фарба на основі кварцу, володіє достатньою стійкістю до атмосферних умов, містить акрилову зв'язуючу речовину, кварцевий порошок, відібрані пігменти и спеціальні добавки, що гарантує її легке нанесення і зберігання.

Ідеально підходить в якості захисного декоративного покриття як для зовнішніх, так і для внутрішніх стінних гладких поверхонь.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТІ:

НОВІ ПОВЕРХНОСТІ необхідно відчистити та, при необхідності, пошпаклювати та відшліфувати. Після чого нанести один шар фіксатора ACRIL H20 розбавленого водою у співвідношенні 1 до 3; залишити для висихання на 3-4 години перед нанесенням фарби.

НА ПОВЕРХНОСТЯХ, ЯКІ РАНІШЕ ФАРБУВАЛИСЬ видалити всі частинки відлущеної фарби і при необхідності відшліфувати, після чого нанести один шар ґрунтовки-фіксатора ISOLUX RS19 та залишити для висихання на 3-4 години перед нанесенням фарби.

Рекомендується нанести фіксуючу ґрунтовку ISOLUX RS19 на непофарбовані, старі та покорублені поверхності.

При наявності цвілі і/або грибків, мохів, перед нанесенням ґрунтовки, обробити поверхність дезінфікуючим протигрибковим засобом ANTIMUSCHIO (АНТИМОХ) (див. відповідну специфікацію).

НАНЕСЕННЯ:

На підготовлену і повністю суху поверхність нанести принаймні два шари належним чином розбавленої фарби Cristall Quarzo Fine, другий шар фарби наносити після 6-8 годин після нанесення першого.

ІНСТРУМЕНТИ:

Пензлик, валик, розпилювач.

УПАКОВКИ:

Пластикові банки на 14 л; 5л; 2,5л.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Вимити інструменти одразу ж після закінчення роботи;
- **Не наносити при температурі нижче 8°C і переконатись, що температурний мінімальний мінімум не опуститься нижче протягом часу, необхідного для висихання фарби;**
- Зберігати закритим у місці захищеному від холоду;

ТОВ «COLORIFICIO ABRUZZESE» - Вул. Джардіно, 40- 66016 ГВАРДІАГРЕЛЕ (КЬЕТІ)-Італія

Тел. +39 0871.82181 Факс +39 0871.84314 – <http://www.colorificioabruzzo.it> – email: info@colorificioabruzzo.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:	Матовий
КОЛІР:	Білий та кольори колірної палітри
ЗВ'ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА:	Полімерно акрилова в водній дисперсії
СТАБІЛІЗУЮЧА РЕЧОВИНА:	Целюлозна
ПІГМЕНТ:	Біоксид титану, кольорові пасти
НАПОВНЮВАЧ:	Кварц, карбонати кальцію
ПИТОМА ВАГА:	1,60 ± 0,03
СЕРЕДНЯ В'ЯЗКІСТЬ:	3200 +/- 100 мПа по вискозіметру Brookfield (6 р. об/хв 200 при 20 °C)
СУХИЙ ЗАЛИШОК:	62% +/- 1%
ТОВЩИНА ПЛІВКИ:	прибл 100 мкм на шар
СТІЙКІСТЬ ДО МИТТЯ::	вище 10.000 циклів при вологому стиранні (випробовування методом ASTM)
ТЕМПЕРАТУРА УТВОРЕННЯ ПЛІВКИ:	5° C при 60% відносної вологості.
ВИСИХАННЯ ПРИ 20 °C при відносній вологості 50%:	на дотик після 1-2 год; повністю після 24 годин
НАНЕСЕННЯ ПОСЛІДУЮЧОГО ШАРУ:	після 6-8 годин
СТІЙКІСТЬ ДО ДОЩОВОЇ ВОДИ:	фарба повинна наноситись при температурах не нижче 5 °C та не вище 35 °C та при вологості повітря не вище 85%. Час, необхідний для повної полімеризації та повного висихання 8-10 днів, в залежності від температури та вологості повітря. Дощові води можуть спричинити незначні вертикальні злегка помітні сліди, що легко видаляються при митті чистою водою або навіть в результаті послідуєчих дощів, при цьому без змін якісних характеристик фарби.
РОЗБАВЛЕННЯ:	водою на 25 % по відношенню до ваги (400-500 г води на 1 літр фарби) (250-350 г води на 1 кг фарби)

ВМІСТ ЛЕТЮЧИХ РЕЧОВИН (ЛОС):

граничне значення ЄС на ЛОС (Директива ЄС Від 2004/42) для фарб призначених зовнішніх стін на основі мінеральних добавок (Cat.A/a): 40 г/л(2007), 30 г/л (2010).

Cristall Quarzo Fine містить максимум до 40 г/л ЛОС

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗХІД:

до 8 – 10 м² на 1 літр, з розрахунку на один шар, в залежності від оброблюваної поверхності