

HOMEQUARZ tipo BUCCIATO

Rivestimento plastico minerale continuo al quarzo

GENERALITA':

Homequarz tipo Bucciato è un rivestimento plastico minerale al quarzo, sufficientemente traspirante, contenente legante idrorepellente, sabbie di quarzo, selezionati pigmenti, colori minerali inalterabili, e specifici additivi per la migliore applicazione e conservazione del prodotto.

Ideale come rivestimento protettivo decorativo a spessore per muri esterni ed interni con effetto bucciato.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

Le superfici nuove vanno spazzolate ed eventualmente stuccate. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H20 diluito 1 a 3 con acqua e lasciare asciugare per 3/4 ore prima di procedere alla tinteggiatura.

Nel caso di superfici già tinteggiate, eliminare tutte le parti di pittura mobili e/o friabili, quindi applicare una "mano" di fissativo al solvente ISOLUX RS19 e lasciare asciugare per 3/4 ore prima di procedere alla tinteggiatura.

E' consigliabile applicare il fissativo al solvente ISOLUX RS19 anche su supporti non verniciati ma vecchi e sfarinanti.

In caso di presenza di muffe e/o muschio applicare, prima del fissativo, una "mano" di sterilizzante ANTIMUSCHIO (vedi relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE:

A supporto pretrattato e perfettamente asciutto stendere il rivestimento con spatola di plastica o di metallo, attendere qualche minuto e quindi lavorarlo con rullo di spugna per rivestimenti a rilievo.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Spatola e rullo in spugna.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da Kg. 24, Kg. 8, Kg. 4, Kg. 1.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- **Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8° C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il periodo necessario alla completa essiccazione del prodotto.**
- Conservare il prodotto confezionato al riparo dal gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Bucciato Opaco
COLORE	Bianco o colori di cartella
LEGANTE:	Polimero vinilversatico in dispersione acquosa
VEICOLO STABILIZZANTE:	Cellulosico
PIGMENTO:	Biossido di titanio, paste coloranti
CARICA:	Sabbia di quarzo, carbonato di calcio
PESO SPECIFICO:	1,83 +/- 0,03
VISCOSITA' MEDIA:	non definibile
RESIDUO SECCO:	62% +/- 1%
SPESSORE DEL FILM:	700 - 1000 micron circa per strato
LAVABILITA':	superiore a 10.000 cicli di abrasione ad umido (prova effettuata con metodo ASTM)
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE:	5° C al 60% U.R.
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	al tatto dopo 1-2 ore in profondità dopo 24 ore
SOVRAVERNICIATURA:	dopo 6-8 ore
RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA:	Il prodotto deve essere applicato con temperature comprese tra i 5 e 35°C e con umidità relativa inferiore all' 85%. Il tempo richiesto per la completa polimerizzazione ed essiccazione, proprio in funzione della temperatura e dell'umidità, è di 8-10 giorni. Eventuali dilavamenti dovuti ad acqua piovana in questo periodo di tempo, potrebbero causare colature ("lumacature") verticali traslucide, rimovibili facilmente con idrolavaggi o più lentamente con successivi eventi piovosi, senza alterazione delle caratteristiche qualitative della finitura.
DILUIZIONE:	nessuna
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	Valore limite UE di COV (Dir. 2004/42/CEE) per Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Cat. A/c): 40 gr./lt (2010). Homequarz tipo Bucciato contiene al massimo 40 gr./lt di COV.
RESA TEORICA:	1,8 - 2 Kg per mq., per strato, in funzione del supporto da trattare.