

LEGANTE HR 70/30

Lattice multiuso per edilizia

GENERALITA':

LEGANTE HR 70/30 è una particolare dispersione di resina sintetica da usare tal quale o in miscela con acqua per l'impasto di malte cementizie ove si voglia migliorarne l'applicazione, l'adesione, l'elasticità, l'impermeabilizzazione e le resistenze meccaniche.

CAMPI D'IMPIEGO:

Come primer/sottofondo per intonaci cementizi, preparazione di boiacche per ripresa di getto, preparazione di malte cementizie fino a 3 cm di spessore, impasto con collanti per piastrelle, impasto con sigillanti per fughe di piastrelle.

PREPARAZIONE DEGLI IMPASTI:

PRIMER /SOTTOFONDO PER INTONACI CEMENTIZI

Aggiungere ad 1 litro di Legante HR 70/30 2 litri max di acqua; applicare su supporto con pennello o rullo in maniera uniforme ed attendere 6/8 ore prima di procedere alla stesura dell'intonaco.

BOIACCHE DI RIPRESA DI GETTO

Aggiungere ad 1 litro di Legante HR 70/30 1 o 2 litri max di acqua; con la miscela ottenuta impastare 2/3 Kg di cemento ed applicare sul supporto con pennello in maniera uniforme.

Attendere qualche minuto per dar modo alla boiaccia di penetrare sul supporto e procedere con la stesura della malta.

MALTE FINO A 1 CM DI SPESSORE

Aggiungere ad 1 litro di Legante HR 70/30 3 litri max di acqua; con la miscela ottenuta impastare una miscela composta da 5/6 Kg di cemento e 12 Kg circa di inerti con granulometria max di 3 mm.

MALTE FINO A 3 CM DI SPESSORE

Aggiungere ad 1 litri di Legante HR 70/30 4 litri max di acqua; con la miscela ottenuta impastare una miscela composta da 12 Kg circa di cemento e 50 Kg circa di inerti con granulometria max di 8 mm.

COLLANTI PER PIASTRELLE

Aggiungere a 3,5 litri di Legante HR 70/30 3,5 litri di acqua; con la miscela ottenuta impastare 1 sacco da 25 Kg di collante per piastrelle.

SIGILLANTI DI FUGHE DI PIASTRELLE

Aggiungere ad 1 litro di Legante HR 70/30 1 litro max di acqua; con la miscela ottenuta impastare 1 sacchetto da Kg 5 di sigillante per fughe.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt. 20, lt. 10, lt. 5, lt. 1.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:

Acqua e Legante HR 70/30 vanno sempre miscelati prima dell'impasto con cemento e inerti. - Per ottenere boiacche, malte e sistemi bicomponenti ancora più resistenti è consigliabile adoperare solo il Legante HR 70/30 senza acqua.- I rapporti sopra riportati sono da ritenersi indicativi e possono variare in funzione della granulometria delle polveri ed inerti adoperati.-Non usare a temperature inferiori a 5°C.- Evitare di adoperare Legante HR 70/30 nell'impasto di sigillante per fughe per la stuccare di piastrelle molto porose.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido lattescente
LEGANTE:	Dispersione di resina stirolo-butadiene
PESO SPECIFICO:	1,002 ± 0,002
VISCOSITA' MEDIA:	N.D.
RESIDUO SECCO:	15% p/p
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE:	5° C
DILUIZIONE:	con acqua fino al 300%
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Primers Fissativi a base acqua (Cat.A/h): 30 gr./lt. Legante HR 70/30 contiene al massimo 30 gr./lt di Cov