

MIRABILIS
Rivestimento decorativo perlescente effetto sabbaiato

GENERALITA':

Pittura decorativa perlescente ad effetto sabbaiato per interni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, senza solventi, che permette di ottenere ambienti con finiture di alto pregio estetico.

Prodotto di facile applicazione, lavabile, di buona traspirabilità, è indicato per ogni tipo di ambiente ed è applicabile su svariate superfici, previa opportuna preparazione, quali:
superfici murali interne ad intonaco civile, scagliola, gessi, prefabbricati vibrocompressi, cartongesso, legno.

APPLICAZIONE:

Per ottenere una perfetta decorazione applicare prima della finitura decorativa l'idonea PITTURA DI FONDO.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E APPLICAZIONE DELLA PITTURA DI FONDO

Su superfici NUOVE carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Su superfici VECCHIE e GIA' TINTEGGIATE Eliminare tutte le parti di pittura mobili e/o friabili, carteggiare, stuccare ed eventualmente rasare. Applicare poi una "mano" di fissativo ACRIL H01 diluito 1 a 5 con acqua.

Sulle superfici precedentemente trattate applicare una o due "mani" di PITTURA DI FONDO opportunamente diluita, a pennello o rullo a pelo corto.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA DECORATIVA

EFFETTO CLASSICO A PENNELLO

Applicare il prodotto, non diluito, in due "mani", a pennellate irregolari ed incrociate con l'apposito pennello spalter per decorativi. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della prima "mano", applicare la seconda "mano" nello stesso modo della prima.

RESA TEORICA: 10 mq circa/litro.

EFFETTO A PENNELLO IN OBLIQUO

Applicare il prodotto, non diluito, in due "mani", stendendolo dall'alto verso il basso in obliquo con l'apposito pennello spalter per decorativi, con pennellate lunghe circa 15-20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della prima "mano", applicare la seconda "mano" nello stesso modo della prima.

RESA TEORICA: 10 mq circa/litro.

EFFETTO TELA

Applicare il prodotto, non diluito, in due "mani", stendendo la prima "mano" dall'alto verso il basso in verticale con l'apposito pennello spalter per decorativi, con pennellate lunghe circa 15-20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della prima "mano", applicare la seconda "mano" in orizzontale dall'alto verso il basso sempre con pennellate lunghe circa 15-20 cm

RESA TEORICA: 10 mq circa/litro

EFFETTO TAMPONATO

Applicare la prima "mano" di prodotto con pennello o rullo a pelo corto in modo uniforme. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della prima "mano", applicare una seconda "mano" con pennello coprendo una superficie di circa 1 mq per volta e, a prodotto ancora fresco, lavorare con apposito tampone o spugna marina.

RESA TEORICA: 5-6 mq circa/litro

Il prodotto, data la sua versatilità, può essere applicato con altre tecniche applicative e con altri attrezzi, a seconda della fantasia dell'applicatore.

COLORAZIONE:

Il prodotto viene colorato con l'apposito Toner Colorante o per mezzo del sistema tintometrico Color Formula.

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:

Pennello spalter per decorativi

CONFEZIONI DI VENDITA:

Fustini in plastica da lt.10, lt. 2,5, lt. 1,25

CONSIGLI, PRECAUZIONI, AVVERTENZA:

- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- **Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8° C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il periodo necessario alla completa essiccazione del prodotto.**
- Conservare il prodotto nelle sue confezioni originali al riparo dal gelo.
- **Questo prodotto non richiede alcuna indicazione di pericolo, tossicità o nocività in conformità alle vigenti normative.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Opaco perlescente
LEGANTE:	Dispersione acrilica
VEICOLO STABILIZZANTE:	Cellulosico
PIGMENTO:	Polveri perlescenti, paste coloranti
PESO SPECIFICO:	1,15 +/- 0,02 Kg/lt
VISCOSITA' MEDIA:	7500 +/- 100 mPa s viscosimetro Brookfield (r.6 rpm 100 a 20°C)
LAVABILITA':	superiore a 5000 cicli (prova effettuata con abrasimetro a umido ASTM)
SOVRAVERNICIATURA:	dopo almeno 4/5 ore e comunque a completa essiccazione del primo strato
DILUIZIONE:	nessuna, il prodotto si applica tal quale
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VO)	Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Pitture con effetti decorativi (Cat.A/I) B.A.: 200 gr./lt. (2010). Mirabilis contiene al massimo 200 gr./lt. di COV.
RESA:	la resa varia in base al tipo di applicazione effettuata e comunque può essere calcolata tra 5 e 10 mq circa per litro.