

## **PERFOND**

**Pittura opaca di fondo bianca**

### **GENERALITA':**

Pittura di fondo opaca di tipo sintetico.

Prodotto tixotropico, carteggiabile e d'aspetto finissimo, che riduce l'assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme.

### **PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:**

**SUPPORTI CEMENTIZI O IN MURATURA :** Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo d'ogni sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o pezzi di muro cadenti. Stuccare, carteggiare e spolverare.

**SUPPORTI IN LEGNO :** Rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Stuccare, carteggiare e spolverare.

### **APPLICAZIONE:**

A supporto pretrattato e perfettamente asciutto applicare una o due "mani" pittura di fondo Perfond a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

### **ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:**

Pennello, rullo, airless.

### **CONFEZIONI DI VENDITA:**

Fustini da lt. 15 lt. 2,5, lt. 0,500.

### **CONSIGLI E PRECAUZIONI:**

-Infiammabile.- Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Usare in luogo ben ventilato.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	Liquido viscoso
COLORE:	bianco
LEGANTE:	Resine alchidiche
PIGMENTO:	Biossido di titanio
PESO SPECIFICO:	1,58 Kg/lt
VISCOSITA' MEDIA:	50" - 55" tazza Ford 6 a 20°C.
SPESSORE DEL FILM:	50 micron circa per mano
ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:	fuori polvere dopo 30 minuti circa carteggiabile dopo 6-7 ore in profondità dopo 24 ore
SOVRAVERNICIATURA:	dopo 24 ore
DILUIZIONE:	con acqua al 10% max in peso se applicato a pennello o rullo con diluente sintetico al 20% max in peso se applicato a spruzzo
CONTENUTO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV):	valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (Cat. A/i, BS): 500 gr./lt. (2010). Perfondo contiene al massimo 495 gr./lt di Cov
RESA TEORICA:	fino a 10-12 mq per litro, per ogni passata