

## **SCACCO**

**Smalto sintetico multiuso per esterni ed interni**

### **GENERALITA':**

Smalto sintetico lungo olio per la verniciatura su supporti in ferro, legno, muratura, caratterizzato da:

- aspetto brillante
- facilità e versatilità d'applicazione
- buona elasticità e resistenza del film
- buon potere coprente
- buona azione antiruggine
- buona resistenza alle intemperie.

### **CAMPI D'IMPIEGO:**

Superfici in legno, metallo, muratura, zincate o in leghe leggere precedentemente trattate.

### **PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:**

Il ferro nuovo va sgrassato e ripulito da eventuali tracce di ruggine o calamina; il legno ed il muro nuovi vanno puliti, stuccati, carteggiati, e spolverati; gli altri support (pvc, lamiere zincate, leghe leggere), vanno puliti e sgrassati per bene. Sul ferro applicare 1 o 2 "mani" di antiruggine PROFER lasciando asciugare per 6-8 ore. Sul legno, sul muro applicare una "mano" di pittura opaca di fondo PERFOND lasciando asciugare per 6-8 ore. Sulle superfici zincate, in pvc o leghe leggere applicare una mano di primer FONDOZINCO lasciando asciugare per 6-8 ore.

Nel caso di superfici già tinteggiate, asportare le parti di vernice non bene ancorata, carteggiare tutta la superficie ed eventualmente stuccare. Sul ferro applicare 1 o 2 "mani" di convertitore di ruggine OXINET, lasciare asciugare per 2 o 3 ore ed applicare 1 o 2 "mani" di antiruggine PROFER. Sul legno e sul muro applicare 1 "mano" di pittura opaca di fondo PERFOND lasciando asciugare per 6/8 ore. Sulle superfici zincate, in pvc o leghe leggere applicare una mano di primer FONDOZINCO lasciando asciugare per 6-8 ore.

### **APPLICAZIONE:**

A supporto pretrattato e perfettamente asciutto applicare due "mani" di smalto sintetico Scacco a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra.

### **ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE:**

Pennello, rullo, airless.

### **CONFEZIONI DI VENDITA:**

Fustini da lt. 16, lt. 2,5, lt. 0,750, lt. 0,375.

### **CONSIGLI E PRECAUZIONI:**

-Infiammabile.- Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Usare in luogo ben ventilato.- Non applicare a temperature dell'aria e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario per l'asciugamento. - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.-

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                                |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO:                                       | Liquido viscoso                                                                                                                                                                         |
| COLORE                                         | Bianco e colori di cartella                                                                                                                                                             |
| LEGANTE:                                       | Resine alchidiche                                                                                                                                                                       |
| PIGMENTO:                                      | Paste colorati                                                                                                                                                                          |
| PESO SPECIFICO:                                | 1,2 – 1,3 a seconda del colore                                                                                                                                                          |
| VISCOSITA' MEDIA:                              | 180±5 tazza Ford 4 a 20°C                                                                                                                                                               |
| SPESSORE DEL FILM:                             | 50 micron circa per mano                                                                                                                                                                |
| LAVABILITA':                                   | superiore a 25.000 cicli di abrasione ad umido<br>(prova effettuata con metodo ASTM)                                                                                                    |
| BRILLANTEZZA:                                  | lucido: 80± 1 gloss, angolo di lettura 60°<br>opaco: 15 ± 1 gloss, angolo di lettura 60°                                                                                                |
| TEMPERATURA MINIMA<br>DI FILMAZIONE:           | 5° C al 60% U.R.                                                                                                                                                                        |
| ESSICCAZIONE A 20°C U.R. 50%:                  | al tatto dopo 7-8 ore<br>in profondità dopo 24 ore                                                                                                                                      |
| SOVRAVERNICIATURA:                             | dopo 24 ore                                                                                                                                                                             |
| DILUIZIONE:                                    | con acqua al 5-10% max in peso se applicato a<br>pennello o rullo<br>con diluente sintetico al 10% max se applicato<br>a spruzzo                                                        |
| CONTENUTO COMPOSTI<br>ORGANICI VOLATILI (COV): | valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per<br>Pitture monocomponenti ad alte prestazioni<br>(Cat. A/i, BS): 500 gr./lt. (2010).<br>Scacco contiene al massimo 495 gr./lt di Cov |
| RESA TEORICA:                                  | fino a 14 - 16 mq per litro, per ogni passata,<br>a seconda dell'assorbimento del supporto<br>da trattare                                                                               |